

## Acero Laminado en Frío

**Calidad Comercial y de Embutición Profunda:**

**Norma:** ASTM A568, A1008

**Acabado:** Mate

FICHA TÉCNICA			
Presentación	Rango Espesor (mm)	Ancho Bobinas (mm)	Longitud Láminas (mm)
Bobinas	0.45 - 2.00	914, 1000, 1220	N/A
Láminas Cortadas	0.45 - 2.00	914, 1000, 1220	2000, 2440*

\* Longitud mínima de corte 1500 mm.

PROPIEDADES MECÁNICAS			
Calidad	Fluencia (MPa)	Resistencia (MPa)	Elongacion %
Comercial	—	—	—
Embutición Profunda - DDQ	150 - 240	—	36

TOLERANCIAS ESPESOR				
Ancho especificado hasta (mm)	Tolerancia superior e inferior (+/-) Espesor nominal (mm)			
	Hasta 0.40	Más de 0.40 a 1.0 inclusive	Más de 1.0 a 1.2 inclusive	Más de 1.2 a 2.5 inclusive
1220	0.05	0.08	0.10	0.12

Tolerancia en longitud: +6 mm / -0 mm  
 Tolerancia en ancho: +5 mm / -0 mm  
 Tolerancia máxima en planitud: 30 mm en 1.50 m